

atmosphere

DOUBLE LOADED PORCELAIN / PORCELAINE DOUBLE PRESSÉE

usage/utilisation: medium traffic / circulation moyenne
colour variation/variation de couleur: V3, moderate/
V3, variation modérée
DCOF: matt 0.60

stone tile	
blanco poli	grafito poli
blanco mat	grafito mat
perla mat	antracita mat
gris mat	nero mat



		30x60	60x60
couleur/couleur	finish/fini		
	matte/mat		
perla	polished/poli		
	matte/mat		
gris	polished/poli		
	matte/mat		
grafito	polished/poli		
	matte/mat		
antracita	polished/poli		
	matte/mat		
nero	polished/poli		
	matte/mat		
thickness/épaisseur (mm) (mat/pol)		9.5	9.5
packaging (pc/box)/emballages (pc/boîte)		8	4
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)			

trims and mosaics/pièces spéciales et mosaïques

bullnose	7.6x30
special order (allow 6-8 weeks)/commande spéciale (prévoir 6-8 semaines)	

test (bianco, perla, grafito, antracita)	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	≤0.1%
range of thickness/gamme d'épaisseur	ASTM C499	0.040 max.	pass/approuvé
warpage/gauchissement	ASTM C485	0.75%	pass/approuvé
frost resistance/résistant au gel	ASTM C1026	resistant/résistant	resistant/résistants
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C-650		unaffected/non affecté
breaking strength/résistance à la rupture	ASTM C-648	≥250 lbs	min. 300
wedging/calage	ASTM C502	1.0% max	pass/approuvé
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	mat 0.60

test (gris, nero)	standard/la norme	req'd value/valeur requise	test result/résultat du test
water absorption/absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0.5%	0.06%
range of thickness/gamme d'épaisseur	ASTM C499	0.040 max.	pass/approuvé
warpage/gauchissement	ASTM C485	0.75%	pass/approuvé
frost resistance/résistant au gel	ASTM C1026	resistant/résistant	resistant/résistants
chemical resistance/résistance aux produits chimiques	ASTM C-650		unaffected/non affecté
breaking strength/résistance à la rupture	ASTM C-648	≥250 lbs	pass/approuvé
slip resistance/résistance au glissement	DCOF	0.42	mat 0.60

- When installing rectangular tiles in a staggered, brick layout, do not stagger the long side more than 1/3 of the length of the tile.
- Joints of at least 2mm are recommended when installing rectified tiles and a minimum of 4mm for unrectified tiles.
- These samples are for general reference only. Variations in dimension, veining, shade and colour may occur. Please do not remove samples from board. If full-size or loose samples are required, or to check stock quantity, exact size or thickness contact Stone Tile or your sales rep.
- Sizes noted are nominal and metric.
- Special Order items may require a minimum order quantity.

- Lors de l'installation de tuiles selon un plan de pavé en quinconce, ne pas décaler le côté long de plus du 1/3 de la longueur de la tuile.
- Des joints d'au moins 2 mm sont recommandés lors de l'installation des tuiles rectifiées, et d'au moins 4 mm pour tuiles non rectifiées.
- Ces échantillons sont à titre indicatif seulement. Les dimensions, les nervures, l'ombrage et la couleur peuvent varier. Veuillez ne pas sortir les échantillons de leur carton. Si des échantillons pleine grandeur ou en vrac sont nécessaires, ou pour vérifier la quantité, la taille ou l'épaisseur exactes disponibles en stock, veuillez contacter Stone Tile ou votre représentant des ventes.
- Les dimensions indiquées sont nominales et métriques.
- Les articles en commande spéciale peuvent exiger une quantité minimum de commande.