MUTINA

Déchirer XL
by Patricia Urquiola



FR

Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage

Ceramiche Mutina Spa


Via del Crociale 25 41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800 F +39 0536812808
info@mutina.it – www.mutina.it

Département Contract
arch@mutina.it



Informations générales

collection	Déchirer XL
design	Patricia Urquiola, 2017
production	Industrielle
matériel	Grès cérame homogène non émaillé
épaisseur	3 mm renforcé au dos par de la fibre de verre
caractéristiques	Carreaux rectifiés aux bords équarris, tous rigoureusement identiques
dimensions nominales	100·300 cm (39″·118″)
spécifications	– Grès cérame non émaillé et disponible en deux nuances : gesso et grafite. – Déchirer fut l'innovation qui a distingué Mutina dans l'univers des carrelages de designer, et qui est toujours considérée comme l'une des plus emblématiques collections de son genre. Mutina a décidé de célébrer ce grand succès en proposant Déchirer dans une nouvelle taille XL dans la plus petite épaisseur possible (3 mm avec dos en fibre de verre), et dans une plaque de très faible poids (25 kg). – Dimensions 100 x 300 cm, pour obtenir des décorations en bas-relief (modèle déposé) qui s'étendent sur une surface continue, plus large. – Corps en pure céramique pressé dans une machine de dernière génération pour créer des surfaces texturées y compris sur grands carreaux – Details des bas-reliefs aux bords parfaitement bien définis – Rectifié en taille réelle 100x300
brevets	Registered design n° 001615790-001 – date of registration: 25/09/2009 Registered design n° 001615774-001 – date of registration: 25/09/2009
classification	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL



100·300 cm
39″·118″

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Revêtement mural – Interne, Externe, Façade ventilée
conseils pour la pose	Placer la base du niveleur choisi sous le plancher/carreau et continuer à poser en séquence. Insérer la tige dans l'arbre fileté et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le plancher/carreau soit nivelé, en exerçant la plus faible pression possible. Lorsque l'adhésif/colle s'est solidifié et que l'adhésion au sol est suffisamment nivelée : briser la tige.
colle recommandée	Pour installer les carreaux de revêtement, il est possible d'utiliser des colles ciment de classe C2S2 sur des fonds en béton, en enduit à base de plâtre (sur application préalable d'une couche primaire) ou de ciment, sur des panneaux en placo-plâtre ou en fibre-ciment, ou sur de la vieille céramique. Appliquer toujours le « double lit» ou « lit plein » de collage qui s'obtient à travers un double encollage. Nous conseillons toujours le double encollage. Appliquer la colle avec un double encollage, d'abord sur le dos du carreau puis sur la chape, en faisant attention de recouvrir aussi les angles et les bords et en évitant les vides d'air entre la chape et le carreau. Étendre la colle seulement sur la surface intéressée par la pose d'un carreau pour éviter la formation de couches superficielles qui compromettent l'adhésion du carreau. Nous conseillons d'utiliser une spatule crantée avec une inclinaison de 6 mm pour la chape et une spatule crantée avec une inclinaison de 3 mm pour le dos du carreau, en ayant soin d'appliquer la colle dans le même sens, sur la chape et sur le carreau, et de battre la surface à l'aide d'une spatule en caoutchouc en faisant attention d'éliminer les vides et les bulles d'air.
dimension recommandée du joint	2mm. Utilisez des cales pour corriger les différences de calibre entre les carreaux.
type de joint recommandée	Utiliser des joints en plâtre ciment / plâtre époxy. Téléchargez le tableau des joints suggérés.
conseils pour le nettoyage de fin chantier	JOINT DE CIMENT : acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires). Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et verser sur le sol. Attendre 2- 3 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite blanc et bien rincer à l'eau claire. RESINE EPOXY : détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA)FILA CR10 : Appliquer à l'état pur, attendre 30 minutes, puis utiliser une éponge type scotch Brite vert. SILICONE: solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch Brite. PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques il vaut mieux demander à l'entreprise productrice de la couleur quel est le solvant le plus approprié. ROUILLE : détachant pour supprime les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.
entretien courant (produit posé)	Nous recommandons d'utiliser un détergent neutre dilué dans l'eau. Évitez d'utiliser des produits acides ou alcalins, des cires et / ou imprégnants. Lors du nettoyage ordinaire, nous recommandons d'utiliser le moins possible d'abrasifs (éponges abrasives ou métalliques) Cette recommandation doit être strictement suivie dans le cas de carreaux avec une finition de surface brillante car ils sont plus sensibles au risque de rayures, perte de brillance, etc. En cas de saleté importante ou de surfaces particulièrement rugueuses, utiliser un détergent alcalin et rincer après lavage. Pour les grandes surfaces, l'utilisation d'une machine professionnelle pour le lavage des sols est conseillée. Pendant les procédures de nettoyage quotidiennes, il faut tenir compte que certains types de saleté (poussière, sable) augmentent l'effet abrasif du piétinement. Il est donc recommandé de placer un tapis à l'entrée.
calibers (dimensions réelles)	1000mm x 3000mm

Couleurs



Gesso



Grafite

Pour avoir plus d'informations sur les joints disponibles, contactez le service commercial.

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	DÉCHIRER XL
ISO 10545/2	SIZES		
	lenght and width thickness straigthness of edges wedging flatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	in conformity with standard
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	in conformity with standard
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	–	–
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
DIN 51130-04	slip resistance	–	–
DIN 51097		–	–
DCOF		–	–
Pendulum AS/NSZ 4586-13			–
EN 13501 (rev. 2005)			A2-s 1, d0
Leed 4.1			30% pre-consumer recycled material (Déchirer XL Gesso) 40% pre-consumer recycled material (Déchirer XL Grafite and Avana)
ISO 9001 – ISO 14001			
Robinson Test		–	–
VOC Emission			available upon request
Declaration of contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request


V1
uniform variation

Emballage

SIZE	PCS·SQM	PCS·BOX	SQM·PC	PC·PAL	KG·PC	KG·PAL	SQM·PAL
100·300 cm	0,33	1	3,00	20	24,60	492,00	60